



# 贵州省建材产品质量检验检测院

## 检验报告

委托单位: 黔西墙曜环保科技有限公司

样品名称: 磷石膏砂浆

报告编号: 22B02357

检验类别: 委托检验



# 贵州省建材产品质量检验检测院 检验报告






报告编号：22B02357

共 2 页 第 1 页

样品名称*	磷石膏砂浆	检验编号	220355601
委托单位/地址*	黔西墙曜环保科技有限公司	二维编码	/
工程名称/地址*	/	规格型号	L 型（轻质底层）
受检单位	/	检验类别	委托检验
生产单位*	黔西墙曜环保科技有限公司	商 标*	/
监理单位*	/	样品等级*	/
抽样单位*	/	取样部位*	/
施工单位*	/	样品数量	25kg
建设单位*	/	抽样人员*	/
抽样地点*	/	见证人员*	/
抽样基数*	/	抽样日期*	/
样品状态描述	样品完好	生产日期/产品批号*	/
检验项目	凝结时间、保水率、抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度、体积密度、放射性	到样日期	2022-04-21
判定依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》		
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》 GB/T 17669.3-1999《建筑石膏力学性能的测定》 GB/T 17669.4-1999《建筑石膏净浆物理性能的测定》 JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》		
检验结论	<p>该样品所检项目中放射性符合 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》的技术要求；其余项目符合 GB/T 28627-2012《抹灰石膏》的技术要求。</p> <p style="text-align: right;">报告日期：2022-05-09</p>		
备注	<p>1. 检验报告无本院“检验检测专用章”无效，无主检、审核、批准人签字无效，涂改无效。  2. 未经本机构书面批准，不得复制检验检测报告。  3. 复制检验报告未重新加盖本院“检验检测专用章”无效。  4. 检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。  5. 客户收到本报告十五日内未向本院提出异议的，视为确认本报告结果。  6. 如对报告无异议，根据委托协议商定的时间到本院领取可退样品（非损耗样品），逾期按无主样品处理。  7. 标注“*”项信息由委托单位提供，我院不对其真实性负责。</p>		



批准：  审核：  主检： 

# 贵州省建材产品质量检验检测院

## 检 验 报 告



报告编号: 22B02357

共 2 页 第 2 页

检验项目	计量单位	技术要求	检验结果	单项结论	
凝结时间	初凝时间	$\geq 1$	2	符合要求	
	终凝时间	$\leq 8$	4		
保水率	%	$\geq 60$	87	符合要求	
抗折强度	MPa	$\geq 1.0$	2.0	符合要求	
抗压强度	MPa	$\geq 2.5$	6.9	符合要求	
拉伸粘结强度	MPa	$\geq 0.3$	0.42	符合要求	
体积密度	kg/m <sup>3</sup>	$\leq 1000$	995	符合要求	
放射性	镭 ( $C_{Ra}$ )	Bq/kg	/	65.09	符合要求
	钍 ( $C_{Th}$ )	Bq/kg	/	31.70	
	钾 ( $C_K$ )	Bq/kg	/	350.57	
	内照指数 $I_{Ra}$	/	$\leq 1.0$	0.3	
	外照指数 $I_\gamma$	/	$\leq 1.0$	0.4	

---以下空白---